

SteelWasher

Características Generales de la Rondana de Presión de Acero, SteelWasher

La Rondana de Presión de Acero, SteelWasher es muy útil para repartir la presión de la tuerca evitando que hunda o rompa el material.

La Rondana de Presión de Acero, SteelWasher cuenta con dimensión ANSI/ASME B 18.21.1-1999.

Especificación: SAE J-403/ASTM B99.

Material: Acero medio carbono. 1055-1070.

Dureza Rockwell C: 36 mínima 46 máxima.

Acabado: Acero.

Aplicaciones de la Rondana de Presión de Acero, SteelWasher

La Rondana de Presión de Acero, SteelWasher está diseñada para evitar que un tornillo se afloje es utilizado para madera, laminas, concreto, máquinas etc.

Garantía de la Rondana de Presión de Acero, SteelWasher

La Rondana de Presión de Acero, SteelWasher tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Rondana de Rondana de Presión de Acero, SteelWasher

Clave	Diámetro Nominal		A		B	C	D	Acabado	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
			Diámetro Interior		Diámetro Exterior	Alto	Ancho		Tipo	Cantidad		kg	Base	Altura
	Pulg	mm	Max	Min	Milésimas Pulg	Milésimas Pulg	Milésimas Pulg							
MXSLW-001	1/8	3.1	0.133	0.127	0.236	0.031	0.047	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-002	1/8	3.1	0.133	0.127	0.236	0.031	0.047	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-003	1/8	3.1	0.133	0.127	0.236	0.031	0.047	Acero	Caja	1200	1	10	15	10
MXSLW-004	1/8	3.1	0.133	0.127	0.236	0.031	0.047	Acero	Granel	100000	100	10	15	10
MXSLW-005	5/32	3.9	0.174	0.167	0.293	0.040	0.055	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-006	5/32	3.9	0.174	0.167	0.293	0.040	0.055	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-007	5/32	3.9	0.174	0.167	0.293	0.040	0.055	Acero	Caja	2000	2	10	15	10
MXSLW-008	5/32	3.9	0.174	0.167	0.293	0.040	0.055	Acero	Granel	100000	100	10	15	10
MXSLW-009	3/16	4.7	0.200	0.193	0.334	0.047	0.062	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-010	3/16	4.7	0.200	0.193	0.334	0.047	0.062	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-011	3/16	4.7	0.200	0.193	0.334	0.047	0.062	Acero	Caja	1200	1	10	15	10
MXSLW-012	3/16	4.7	0.200	0.193	0.334	0.047	0.062	Acero	Granel	65000	65	10	15	10
MXSLW-013	1/4	6.3	0.260	0.252	0.487	0.062	0.109	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-014	1/4	6.3	0.260	0.252	0.487	0.062	0.109	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-015	1/4	6.3	0.260	0.252	0.487	0.062	0.109	Acero	Caja	1500	1.2	10	15	10
MXSLW-016	1/4	6.3	0.260	0.252	0.487	0.062	0.109	Acero	Granel	20000	20	10	15	10
MXSLW-017	5/16	7.9	0.322	0.314	0.583	0.078	0.125	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-018	5/16	7.9	0.322	0.314	0.583	0.078	0.125	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-019	5/16	7.9	0.322	0.314	0.583	0.078	0.125	Acero	Caja	750	0.8	10	15	10
MXSLW-020	5/16	7.9	0.322	0.314	0.583	0.078	0.125	Acero	Granel	12000	12	10	15	10
MXSLW-021	3/8	9.5	0.385	0.377	0.680	0.094	0.141	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-022	3/8	9.5	0.385	0.377	0.680	0.094	0.141	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-023	3/8	9.5	0.385	0.377	0.680	0.094	0.141	Acero	Caja	1000	1	10	15	10
MXSLW-024	3/8	9.5	0.385	0.377	0.680	0.094	0.141	Acero	Granel	8000	8	10	15	10
MXSLW-025	7/16	11.1	0.450	0.440	0.776	0.109	0.156	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-026	7/16	11.1	0.450	0.440	0.776	0.109	0.156	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-027	7/16	11.1	0.450	0.440	0.776	0.109	0.156	Acero	Caja	700	0.7	10	15	10
MXSLW-028	7/16	11.1	0.450	0.440	0.776	0.109	0.156	Acero	Granel	5500	5.5	10	15	10
MXSLW-029	1/2	12.7	0.512	0.502	0.869	0.125	0.171	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-030	1/2	12.7	0.512	0.502	0.869	0.125	0.171	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-031	1/2	12.7	0.512	0.502	0.869	0.125	0.171	Acero	Caja	500	0.5	10	15	10
MXSLW-032	1/2	12.7	0.512	0.502	0.869	0.125	0.171	Acero	Granel	3750	3.8	10	15	10
MXSLW-033	9/16	14.2	0.574	0.564	0.965	0.141	0.188	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-034	9/16	14.2	0.574	0.564	0.965	0.141	0.188	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-035	9/16	14.2	0.574	0.564	0.965	0.141	0.188	Acero	Caja	300	0.3	10	15	10
MXSLW-036	9/16	14.2	0.574	0.564	0.965	0.141	0.188	Acero	Granel	2800	2.8	10	15	10
MXSLW-037	5/8	15.8	0.641	0.628	1.073	0.156	0.203	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-038	5/8	15.8	0.641	0.628	1.073	0.156	0.203	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-039	5/8	15.8	0.641	0.628	1.073	0.156	0.203	Acero	Caja	250	0.3	10	15	10



Características Técnicas Específicas de la Rondana de Rondana de Presión de Acero, SteelWasher

Clave	Diámetro Nominal		A		B	C	D	Acabado	Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
			Diámetro Interior		Diámetro Exterior	Alto	Ancho					Base	Altura	Fondo
	Pulg	mm	Max	Min	Max	Min	Min		Tipo	Cantidad		kg	Base	Altura
MXSLW-040	5/8	15.8	0.641	0.628	1.073	0.156	0.203	Acero	Granel	2000	2	10	15	10
MXSLW-041	3/4	19.0	0.766	0.753	1.265	0.188	0.234	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-042	3/4	19.0	0.766	0.753	1.265	0.188	0.234	Acero	Bolsa	100	0.1	10	15	10
MXSLW-043	3/4	19.0	0.766	0.753	1.265	0.188	0.234	Acero	Caja	150	0.2	10	15	10
MXSLW-044	3/4	19.0	0.766	0.753	1.265	0.188	0.234	Acero	Granel	1250	1.3	10	15	10
MXSLW-045	7/8	22.2	0.894	0.878	1.459	0.219	0.266	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-046	7/8	22.2	0.894	0.878	1.459	0.219	0.266	Acero	Caja	100	0.1	10	15	10
MXSLW-047	7/8	22.2	0.894	0.878	1.459	0.219	0.266	Acero	Granel	800	0.8	10	15	10
MXSLW-048	1	25.4	1.024	1.003	1.656	0.250	0.297	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-049	1	25.4	1.024	1.003	1.656	0.250	0.297	Acero	Caja	50	0.1	10	15	10
MXSLW-050	1	25.4	1.024	1.003	1.656	0.250	0.297	Acero	Granel	500	0.5	10	15	10
MXSLW-051	1 1/8	28.5	1.153	1.129	1.847	0.281	0.328	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-052	1 1/8	28.5	1.153	1.129	1.847	0.281	1 1/8	Acero	Caja	50	0.5	10	15	10
MXSLW-053	1 1/8	28.5	1.153	1.129	1.847	0.281	0.328	Acero	Granel	375	0.4	10	15	10
MXSLW-054	1 1/4	31.8	1.280	1.254	2.036	0.312	0.359	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-055	1 1/4	31.8	1.280	1.254	2.036	0.312	0.359	Acero	Caja	25	0.1	10	15	10
MXSLW-056	1 1/4	31.8	1.280	1.254	2.036	0.312	0.359	Acero	Granel	300	0.3	10	15	10
MXSLW-057	1 3/8	34.9	1.408	1.379	2.219	0.344	0.391	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-058	1 3/8	34.9	1.408	1.379	2.219	0.344	0.391	Acero	Caja	20	0.1	10	15	10
MXSLW-059	1 3/8	34.9	1.408	1.379	2.219	0.344	0.391	Acero	Granel	200	0.2	10	15	10
MXSLW-060	1 1/2	38.1	1.534	1.504	2.419	0.375	0.422	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-061	1 1/2	38.1	1.534	1.504	2.419	0.375	0.422	Acero	Bolsa	20	0.1	10	15	10
MXSLW-062	1 1/2	38.1	1.534	1.504	2.419	0.375	0.422	Acero	Granel	150	0.2	10	15	10
MXSLW-063	1 3/4	44.4	1.789	1.758	2.679	0.389	0.424	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-064	1 3/4	44.4	1.789	1.758	2.679	0.389	0.424	Acero	Caja	20	0.1	10	15	10
MXSLW-065	1 3/4	44.4	1.789	1.758	2.679	0.389	0.424	Acero	Granel	150	0.2	10	15	10
MXSLW-066	2	50.7	2.039	2.008	2.936	0.422	0.427	Acero	Unidad	1	0.001	5	5	5
MXSLW-067	2	50.7	2.039	2.008	2.936	0.422	0.427	Acero	Caja	10	0.1	10	15	10
MXSLW-068	2	50.7	2.039	2.008	2.936	0.422	0.427	Acero	Granel	150	0.2	10	15	10

Dimensión de la Rondana de Rondana de Presión de Acero, SteelWasher

