

SteelRod

Características Generales de la Varilla Roscada Estándar, SteelRod

La Varilla Roscada Estándar, SteelRod es ideal para la fijación individual que precisan tornillos largos.

La Varilla Roscada Estándar SteelRod cuenta con las normas SAE J-429

Material: Acero bajo carbono.

Dureza Rockwell B: 71 mínima 95 máxima.

Roscado: UNC, ajuste 6g

Acabado: Sin acabado

Aplicaciones de la Varilla Roscada Estándar, SteelRod

La Varilla Roscada Estándar, SteelRod se usa extensamente en la fabricación de casi todos los diseños de ingeniería, suministran un método relativamente rápido y fácil para mantener unidas dos partes y para ejercer una fuerza que se pueda utilizar para ajustar partes móviles.

Garantía de la Varilla Roscada Estándar, SteelRod

La Varilla Roscada, Estándar, SteelRod tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Varilla Roscada Estándar, SteelRod

Clave	Diámetro		Hilos x Pulgadas	Tipo de Varilla Roscada	Material	Longitud		Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm				in	m	Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXEEL-001	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-002	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-003	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-004	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-005	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-006	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-007	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-008	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-009	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-010	3/16	4.7	24	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-011	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-012	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-013	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-014	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-015	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-016	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-017	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-018	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-019	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-020	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-021	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-022	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-023	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-024	1/4	6.3	20	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-025	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-026	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-027	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-028	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-029	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-030	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-031	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-032	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-033	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-034	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-035	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-036	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-037	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-038	5/16	7.9	18	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-039	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	24.02	0.61	Pieza	1	1	5	5	61



Características Técnicas Específicas de la Varilla Roscada Estándar, SteelRod

Clave	Diámetro		Hilos x Pulgadas	Tipo de Varilla Roscada	Material	Longitud		Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm				in	m	Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXEEL-040	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	24.02	0.61	Pieza	100	100	5	5	61
MXEEL-041	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-042	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-043	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-044	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-045	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-046	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-047	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-048	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-049	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-050	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-051	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-052	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-053	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-054	3/8	9.5	16	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-055	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-056	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-057	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-058	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-059	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-060	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-061	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-062	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-063	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-064	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-065	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-066	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-067	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-068	7/16	11.1	14	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-069	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-070	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-071	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-072	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-073	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-074	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-075	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-076	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-077	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-078	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-079	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-080	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-081	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-082	1/2	12.7	13	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-083	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-084	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-085	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-086	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-087	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-088	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-089	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	59.06	1.50	Pieza	1	1	5	5	150
MXEEL-090	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	59.06	1.50	Pieza	100	100	5	5	150
MXEEL-091	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-092	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-093	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-094	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-095	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-096	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-097	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-098	5/8	15.8	11	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-099	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	19.69	0.50	Pieza	1	1	5	5	50
MXEEL-100	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	19.69	0.50	Pieza	100	100	5	5	50
MXEEL-101	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	26.77	0.68	Pieza	1	1	5	5	68
MXEEL-102	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	26.77	0.68	Pieza	100	100	5	5	68
MXEEL-103	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-104	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-105	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100



Características Técnicas Específicas de la Varilla Roscada Estándar, SteelRod

Clave	Diámetro		Hilos x Pulgadas	Tipo de Varilla Roscada	Material	Longitud		Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm				in	m	Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXEEL-106	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-107	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-108	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-109	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	59.06	1.50	Pieza	1	1	5	5	150
MXEEL-110	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	59.06	1.50	Pieza	100	100	5	5	150
MXEEL-111	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-112	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-113	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-114	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-115	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-116	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-117	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-118	3/4	19.0	10	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-119	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-120	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-121	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-122	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-123	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-124	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-125	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-126	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-127	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-128	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-129	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-130	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-131	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-132	7/8	22.2	9	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-133	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-134	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-135	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-136	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-137	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	1	1	5	5	120
MXEEL-138	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	47.24	1.20	Pieza	100	100	5	5	120
MXEEL-139	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-140	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-141	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-142	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-143	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-144	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-145	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	1	1	5	5	366
MXEEL-146	1	25.4	8	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	144.09	3.66	Pieza	100	100	5	5	366
MXEEL-147	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-148	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-149	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-150	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-151	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-152	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-153	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-154	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-155	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-156	1 1/8	28.5	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-157	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-158	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-159	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-160	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-161	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183
MXEEL-162	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	100	5	5	183
MXEEL-163	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	1	5	5	200
MXEEL-164	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	100	5	5	200
MXEEL-165	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	1	5	5	305
MXEEL-166	1 1/4	31.8	7	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	100	5	5	305
MXEEL-167	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	1	1	5	5	91
MXEEL-168	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	35.83	0.91	Pieza	100	100	5	5	91
MXEEL-169	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	1	1	5	5	100
MXEEL-170	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	39.37	1.00	Pieza	100	100	5	5	100
MXEEL-171	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	1	1	5	5	183




SteelRod

Características Técnicas Específicas de la Varilla Roscada Estándar, SteelRod

Clave	Diámetro		Hilos x Pulgadas	Tipo de Varilla Roscada	Material	Longitud		Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	in	mm				in	m	Tipo	Cantidad		Base	Altura	Fondo
MXEEL-172	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	72.05	1.83	Pieza	100	1.8	5	5	183
MXEEL-173	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	1	2	5	5	200
MXEEL-174	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	78.74	2.00	Pieza	100	2	5	5	200
MXEEL-175	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	1	3.0	5	5	305
MXEEL-176	1 1/2	38.1	6	Roscado sin Fin	Acero Bajo Carbono	120.08	3.05	Pieza	100	3.0	5	5	305

Dimensiones de la Varilla Roscada Estándar, SteelRod



Clave	L		D	
	m	in	mm	
MXEEL-001 a MXEEL-002	1.00	3/8	9.5	
MXEEL-003 a MXEEL-004	1.20	3/8	9.5	
MXEEL-005 a MXEEL-006	2.00	3/8	9.5	
MXEEL-007 a MXEEL-008	3.05	3/8	9.5	
MXEEL-009 a MXEEL-010	3.66	3/8	9.5	
MXEEL-011 a MXEEL-012	0.91	1/4	6.3	
MXEEL-013 a MXEEL-014	1.00	1/4	6.3	
MXEEL-015 a MXEEL-016	1.20	1/4	6.3	
MXEEL-017 a MXEEL-018	1.83	1/4	6.3	
MXEEL-019 a MXEEL-020	2.00	1/4	6.3	
MXEEL-021 a MXEEL-022	3.05	1/4	6.3	
MXEEL-023 a MXEEL-024	3.66	1/4	6.3	
MXEEL-025 a MXEEL-026	0.91	5/16	7.9	
MXEEL-027 a MXEEL-028	1.00	5/16	7.9	
MXEEL-029 a MXEEL-030	1.20	5/16	7.9	
MXEEL-031 a MXEEL-032	1.83	5/16	7.9	
MXEEL-033 a MXEEL-034	2.00	5/16	7.9	
MXEEL-035 a MXEEL-036	3.05	5/16	7.9	
MXEEL-037 a MXEEL-038	3.66	5/16	7.9	
MXEEL-039 a MXEEL-040	0.61	3/8	9.5	
MXEEL-041 a MXEEL-042	0.91	3/8	9.5	
MXEEL-043 a MXEEL-044	1.00	3/8	9.5	
MXEEL-045 a MXEEL-046	1.20	3/8	9.5	
MXEEL-047 a MXEEL-048	1.83	3/8	9.5	
MXEEL-049 a MXEEL-050	2.00	3/8	9.5	
MXEEL-051 a MXEEL-052	3.05	3/8	9.5	
MXEEL-053 a MXEEL-054	3.66	3/8	9.5	
MXEEL-055 a MXEEL-056	0.91	7/16	11.1	
MXEEL-057 a MXEEL-058	1.00	7/16	11.1	
MXEEL-059 a MXEEL-060	1.20	7/16	11.1	
MXEEL-061 a MXEEL-062	1.83	7/16	11.1	
MXEEL-063 a MXEEL-064	2.00	7/16	11.1	
MXEEL-065 a MXEEL-066	3.05	7/16	11.1	
MXEEL-067 a MXEEL-068	3.66	7/16	11.1	
MXEEL-069 a MXEEL-070	0.91	1/2	12.7	
MXEEL-071 a MXEEL-072	1.00	1/2	12.7	
MXEEL-073 a MXEEL-074	1.20	1/2	12.7	
MXEEL-075 a MXEEL-076	1.83	1/2	12.7	
MXEEL-077 a MXEEL-078	2.00	1/2	12.7	
MXEEL-079 a MXEEL-080	3.05	1/2	12.7	



SteelRod

Clave	L		D	
	m	in	mm	
MXEEL-081 a MXEEL-082	3.66	1/2	12.7	
MXEEL-083 a MXEEL-084	0.91	5/8	15.8	
MXEEL-085 a MXEEL-086	1.00	5/8	15.8	
MXEEL-087 a MXEEL-088	1.20	5/8	15.8	
MXEEL-089 a MXEEL-090	1.50	5/8	15.8	
MXEEL-091 a MXEEL-092	1.83	5/8	15.8	
MXEEL-092 a MXEEL-094	2.00	5/8	15.8	
MXEEL-095 a MXEEL-096	3.05	5/8	15.8	
MXEEL-097 a MXEEL-098	3.66	5/8	15.8	
MXEEL-099 a MXEEL-100	0.50	3/4	19.0	
MXEEL-101 a MXEEL-102	0.68	3/4	19.0	
MXEEL-103 a MXEEL-104	0.91	3/4	19.0	
MXEEL-105 a MXEEL-106	1.00	3/4	19.0	
MXEEL-107 a MXEEL-108	1.20	3/4	19.0	
MXEEL-109 a MXEEL-110	1.50	3/4	19.0	
MXEEL-111 a MXEEL-112	1.83	3/4	19.0	
MXEEL-113 a MXEEL-114	2.00	3/4	19.0	
MXEEL-115 a MXEEL-116	3.05	3/4	19.0	
MXEEL-117 a MXEEL-118	3.66	3/4	19.0	
MXEEL-119 a MXEEL-120	0.91	7/8	22.2	
MXEEL-121 a MXEEL-122	1.00	7/8	22.2	
MXEEL-123 a MXEEL-124	1.20	7/8	22.2	
MXEEL-125 a MXEEL-126	1.83	7/8	22.2	
MXEEL-127 a MXEEL-128	2.00	7/8	22.2	
MXEEL-129 a MXEEL-130	3.05	7/8	22.2	
MXEEL-131 a MXEEL-132	3.66	7/8	22.2	
MXEEL-133 a MXEEL-134	0.91	1	25.4	
MXEEL-135 a MXEEL-136	1.00	1	25.4	
MXEEL-137 a MXEEL-138	1.20	1	25.4	
MXEEL-139 a MXEEL-140	1.83	1	25.4	
MXEEL-141 a MXEEL-142	2.00	1	25.4	
MXEEL-143 a MXEEL-144	3.05	1	25.4	
MXEEL-145 a MXEEL-146	3.66	1	25.4	
MXEEL-147 a MXEEL-148	0.91	1 1/8	28.5	
MXEEL-149 a MXEEL-150	1.00	1 1/8	28.5	
MXEEL-151 a MXEEL-152	1.83	1 1/8	28.5	
MXEEL-153 a MXEEL-154	2.00	1 1/8	28.5	
MXEEL-155 a MXEEL-156	3.05	1 1/8	28.5	
MXEEL-157 a MXEEL-158	0.91	1 1/4	31.8	
MXEEL-159 a MXEEL-160	1.00	1 1/4	31.8	
MXEEL-161 a MXEEL-162	1.83	1 1/4	31.8	
MXEEL-163 a MXEEL-164	2.00	1 1/4	31.8	
MXEEL-165 a MXEEL-166	3.05	1 1/4	31.8	
MXEEL-167 a MXEEL-168	0.91	1 1/2	38.1	
MXEEL-169 a MXEEL-170	1.00	1 1/2	38.1	
MXEEL-171 a MXEEL-172	1.83	1 1/2	38.1	
MXEEL-173 a MXEEL-174	2.00	1 1/2	38.1	
MXEEL-175 a MXEEL-176	3.05	1 1/2	38.1	

Tipos de Varilla Roscada



Fully Threaded
Roscado sin Fin



One-End Threaded
Roscado en una Orilla



Weld
Soldada



Both-Ends Threaded
Roscado en dos Orillas



Press In
Prensada



Perforated
Base
Base Perforada



SteelRod

Varilla Roscada Resistencia del Acero definida según AISC-LRFD

Ø	ASTM A36		SAE 1020		SAE 1045		ASTM A197 Grado B7		SAE 4140		AISI 304 / 316	
	Tracción	Corte	Tracción	Corte	Tracción	Corte	Tracción	Corte	Tracción	Corte	Tracción	Corte
1/4"	519	376	693	423	866	634	1,515	811	1,846	968	938	649
5/16"	856	620	1,143	697	1,427	1,045	2,496	1,337	3,043	1,594	1,545	1,070
3/8"	1,266	918	1,690	1,030	2,110	1,546	3,691	1,977	4,500	2,358	2,285	1,582
1/2"	2,317	1,680	3,094	1,887	3,863	2,830	6,758	3,621	8,239	4,317	4,184	2,896
5/8"	3,690	2,676	4,928	3,005	6,153	4,508	10,764	5,766	13,123	6,876	6,663	4,613
3/4"	5,462	3,960	7,294	4,448	9,107	6,672	15,931	8,535	19,423	10,177	9,862	6,828
7/8"	7,539	5,466	10,068	6,139	12,570	9,209	21,989	11,780	26,808	14,048	13,613	9,424
1"	9,891	7,171	13,208	8,054	16,491	12,081	28,848	15,454	35,170	18,429	17,858	12,363
1 1/8"	12,464	9,037	16,645	10,149	20,781	15,224	36,354	19,475	44,321	23,224	22,505	15,580
1 1/4"	15,825	11,473	21,133	12,886	26,384	19,329	46,156	24,726	56,270	29,486	28,572	19,781
1 3/8"	19,388	14,056	25,891	15,787	32,325	23,681	56,548	30,294	68,941	36,125	35,006	24,235
1 1/2"	23,073	16,728	30,812	18,788	38,470	28,182	67,297	36,052	82,045	42,992	41,660	28,842
1 3/4"	31,405	22,769	41,939	25,573	52,362	38,359	91,599	49,071	111,672	58,516	56,704	39,257
2"	41,019	29,739	54,778	33,401	68,391	50,102	119,640	64,093	145,858	76,429	74,063	51,274
2 1/2"	64,093	46,467	85,590	52,190	106,861	78,285	186,937	100,145	227,903	119,421	115,723	80,116
3"	92,293	66,913	123,250	75,153	153,880	112,730	269,189	144,208	328,180	171,966	166,641	115,367

Notas importantes: Según ANSI B1.1-1982, Área de Tracción = $0,7854 * (D - 0,9743/hpp)^2$
 Resistencia del Acero definida según AISC-ASD, en que Tracción a Rotura = $0,75 * F_u * \text{Área Nominal}$.
 Resistencia del Acero definida según AISC-ASD, en que Corte a Rotura = $0,45 * F_u * \text{Área Nominal}$.
 Estos valores deben compararse con aquellos que se obtengan con el sistema adhesivo a utilizar.